

# VALONA 155 S



## Corte de metales



Aceite de corte directo, libre de cloro y azufre biodegradable.

### APLICACIONES

- Recomendado para la aplicación por rociado.
- Para metales ferrosos o no ferrosos.
- Se emplea en operaciones de: fresado, torneado, taladrado, machuelado, corte, estampado, troquelado y embutido.

### PROPIEDADES

- No contiene cloro o azufre.
- Prolonga la vida de la herramienta.
- Mejora el acabado de las superficies.
- Posee excelente untuosidad.
- Reduce el calor ocasionado por fricción.
- Tiene excelente humectabilidad y dispersión del calor.
- De fácil aplicación y remoción.
- Es 100% biodegradable de acuerdo al método CEC L-33-T-82.

### CARACTERISTICAS

CARACTERISTICA	METODO ASTM	VALONA 155 S
Apariencia	CYP-PL08	Líquido amarillo claro
Peso específico a 15 °C	D-1298	0.917
Viscosidad cinemática a 40 °C, cSt.	D-445	38
Cloro, % peso	D-808	No contiene
Azufre, % peso	D-129	No contiene
Numero de saponificación, mg KOH/g	D-94	190
Acidos grasos libres, %	D-128	0.1 máx.
Punto de inflamación, °C	D-92	304
Punto de escurrimiento, °C	D-5985	-12

2012